

RAPPORTO DI PROVA

RdP N.: 53031

Data : 10/05/2022

Rif. Cliente (#): C.OFF. 2022020035V1

Rif. Laboratorio: 220516

Cliente (#):

ECOCIR SRL

Viale dei Cascinotti 13

26010 CREDERA RUBBIANO

CR

Prova Richiesta: ANALISI CHIMICA / FISICA

Desc. Campione (#): CAMPIONE IN POLIETILENE MACINATO DA RICICLO

Campionamento: Eseguito dal cliente

Data Ricevimento: 29/04/2022

Data di Prova: Inizio: 02/05/2022 Fine: 10/05/2022

Metodo di Prova: Vedi dettaglio prova

ANALISI CHIMICA / FISICA

ID Campione (#): POLIETILENE

Prova	Unità	Risultato	Limite	Metodo di Prova
Contenuto di polietilene (PE)	%	> 99,9	>80%	Spettro IR (IR spectrum)
Indice di fluidità MFR (190°C/2,16kg)	g/10min	0,08	/	UNI EN ISO 1133-1:2012
Massa volumica	Kg/dm ³	0,930	>0,915	UNI EN ISO 1183-1:2019
Classe	/	2	/	UNI 10667-2:2010
Colore	/	Nero	/	Apprezzamento visivo (visual appreciation)
Particelle minori di 16 mm	%	100	>90%	ISO 565:1990

Note: Il campione, nei parametri esaminati, è conforme ai valori di riferimento riportati nei seguenti prospetti della norma UNI 10667-2:2010
"Polietilene destinato ad impieghi diversi, proveniente dal riciclo di residui industriali e/o materiali da pre e/o post consumo": - Prospetto
2 "R PE per stampaggio"

Fine Rapporto di Prova

NS= Non specificato / NA= Non applicabile

www.dilandrolab.it

#. Dati forniti dal cliente. Il laboratorio declina ogni responsabilità sulle informazioni fornite dal cliente.
Se non diversamente richiesto da norme, specifiche tecniche o concordato con il cliente, le dichiarazioni di conformità basate sul confronto tra i risultati e valori di riferimento sono riportate senza tener conto dell'incertezza di misura.
Nel caso di campionamento eseguito dal cliente, i risultati riportati nel presente rapporto si riferiscono al campione come ricevuto.
I risultati riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza un'autorizzazione scritta del laboratorio.

Firmato digitalmente:

Dr. Umberto Di Landro
Responsabile del laboratorio